



Ausstellung und Werkstatt:

Ott GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 5
71032 Böblingen
Tel. 070317268-0
Fax 070317268-25
info@ott-glaserei-fensterbau.de
www.ott-glaserei-fensterbau.de

FENSTER UND TÜREN
ROLLADENARBEITEN/
BESCHATTUNG
REPARATUREN
GANZGLASSTUDIO
INSEKTENSCHUTZ
SPIEGELGALERIE
TERRASSENDÄCHER

PFLEGE- und WARTUNGSRICHTLINIEN für FENSTER-, TÜRENELEMENTE und FENSTERLÄDEN aus HOLZ:

1. **Reinigung:** Die Oberfläche der Holzelemente 2 x jährlich mit reinem Wasser gründlich abwaschen, um Staub, Insektschmutz und dgl. zu entfernen. Verunreinigungen dieser Art können den Ansatz von Grünalgen und Pilzen verursachen.
2. **Pflege:** Nach der Montage und danach zweimal jährlich (ca. alle 6 Monate), jedoch nicht während der Frostperioden sind beschichtete Holzelemente mit dem Pflegeset zu pflegen.
3. **Wartung:** Die gereinigte Lackoberfläche sorgfältig auf **Beschädigungen** überprüfen. Eventuelle Beschädigungen sind wie folgt zu behandeln:
 - a) Die beschädigten Stellen, aber möglichst nur diese mit Schleifpapier (Korn 180-220) anschleifen und gründlich entstauben. Bitte beachten, dass die Grundierung nicht durchgeschliffen wird. Anschließend 2 x mit GORI 660-xxx Industrie - Lasur (gespaltener Acrylpinsel) bearbeiten.
 - b) Bei großen Beschädigungen des Oberflächenfilms muss der gesamte Rahmenteil mit Schleifpapier (Korn 180-220) angeschliffen werden. Bitte beachten, dass die Grundierung nicht durchgeschliffen wird. Anschließend den gesamten Rahmenteil 2 x mit GORI 660-xxx Industrie - Lasur (gespaltener Acrylpinsel) behandeln.
 - c) Bei tiefen Kratzern (Beschädigungen), die unbehandeltes Holz freilegen, entsprechende Stellen mit Schleifpapier (Korn 180-220) anschleifen und anschließend mit GORI 356 imprägnieren. Anschließend 1 x mit GORI 615-01 RAL oder NCS, oder GORI 615-32 lasierend überstreichen, um denselben Grundfarbton entsprechend dem Originalteil zu erreichen. Abschließend 2 x mit GORI 660-xxx Industrie - Lasur (gespaltener Acrylpinsel) endbehandeln.
 - d) Beim Streichen ist zu beachten: Imprägnierung, Grundierung und Endbeschichtungen nicht unter + 8 °C Außentemperatur bzw. nicht über 85% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Wasserverdünnbare Produkte wie o.a. sind begrenzt lagerfähig. Bei geschlossener Verpackung und frostfreiem Transport sowie frostfreier Lagerung beträgt die Haltbarkeit ca. 12 Monate nach Abfüllung. Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter zu den Produkten.
4. **Nachweis:** Zur Aufrechterhaltung von Gewährleistungsansprüchen ist über Reinigung und Pflege in geeigneter Weise (z. B. Eintrag ins Pflegeheft) Nachweis zu führen.

Bitte beachten Sie!!

Die meisten Fensterglasreiniger enthalten SALMIAK. Eventuelle Salmiakrückstände nach der Fenster- bzw. Türglasreinigung sind zu entfernen, am besten mit klarem Wasser. Anschließend die Fenster- bzw. Türelemente mit einem Tuch trockenwischen.